

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2004-167582

(43)Date of publication of application : 17.06.2004

(51)Int.Cl.

B30B 11/00
B22F 3/035

(21)Application number : 2002-338621

(71)Applicant : MITSUBISHI MATERIALS CORP

(22)Date of filing : 21.11.2002


(72)Inventor : NAKAI TAKASHI
KAWASE KINYA

(54) MOLDING METHOD OF POWDER MOLDING AND MOLDING APPARATUS FOR POWDER MOLDING

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To stably obtain a powder molding with a high density by form a film of a dense lubricant in a molding part.

SOLUTION: After filling raw material powder into a molding part 1A of a mold main body 2, a lower and a upper punches 3, 4 are fitted in the molding part 1A to mold a powder molding. Before filling the raw material powder M, a solution L in which a lubricant is dissolved in a uniform phase is adhered to the molding part 1A, and the solution L is evaporated to form crystals on the part 1A to form a crystal layer B. A dense lubricant layer B is formed around the surface of the part 1A, and while being able to reduce the extraction pressure from the part 1A of the powder molding A, the density of the powder molding can be raised, and furthermore, the moldings can be stably and continuously produced.



(49) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-167582

(P2004-167582A)

(43) 公開日 平成16年6月17日(2004.6.17)

(51) Int. Cl.?

F 1

テーマコード (参考)

B30B 11/00

B30B 11/00

J

4K018

B22F 3/035

B22F 3/035

E

審査請求 未請求 請求項の数 21 O L (全 14 頁)

(21) 出願番号 特願2002-338621 (P2002-338621)

(22) 出願日 平成14年11月21日 (2002.11.21)

(71) 出願人 000006264

三菱マテリアル株式会社

東京都千代田区大手町 1丁目5番1号

(74) 代理人 1000560089

弁理士 牛本 護

(72) 発明者 中井 崇

新潟県新潟市小金町3丁目1番1号 三菱

マテリアル株式会社新潟製作所内

(72) 発明者 川瀬 成也

新潟県新潟市小金町3丁目1番1号 三菱

マテリアル株式会社新潟製作所内

Fターム(参考) 4K018 CA07 CA16


(54) 【発明の名称】 粉末成形体の成形方法及び粉末成形金型装置

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】成形部に 密な潤滑剤による皮膜を形成して、高密度の粉末成形体を安定して得るようにする。

【解決手段】成形型本体2に形成した成形部1Aに原料粉末を充填した後、下、上ポンプ3、4を成形部1Aに 合して粉末成形体を成形する。原料粉末Mを充填する前に、潤滑剤を溶媒に均一な相となるように溶解した溶液しを成形部1Aに付着させ、該溶液しを蒸発させて成形部1Aに結晶を形成させて晶出層Bを形成する。成形部1Aの表面に 密な潤滑剤の層Bが形成され、粉末成形体Aの成形部1Aからの流出圧力を軽減できると共に、粉末成形体の密度も向上することができ、さらに安定して連続成形することができ、

【図1】 図1



【特許請求の範囲】

【請求項1】

成形型本体に形成した成形部に原料粉末を充填した後に、パンチを前記成形部に 合して粉末成形体を形成する粉末成形体の成形方法において、前記原料粉末を充填する前に、潤滑剤を溶媒に溶解した溶液を前記成形部に付着させ、該溶液を蒸発させて前記成形部に晶出層を形成することを特徴とする粉末成形体の成形方法。

【請求項2】

前記潤滑剤は、オキソ酸系金属塩であることを特徴とする請求項1記載の粉末成形体の成形方法。

【請求項3】

前記潤滑剤は、リン酸系金属塩、硫酸系金属塩、ほう酸系金属塩、けい酸系金属塩、タングステン酸系金属塩、有機酸系金属塩、窒素酸系金属塩又は炭酸系金属塩であることを特徴とする請求項1記載の粉末成形体の成形方法。

【請求項4】

前記潤滑剤は、リン酸水素2カリウム、リン酸水素2ナトリウム、リン酸3カリウム、リン酸3ナトリウム、ポリリン酸カリウム、ポリリン酸ナトリウム、リン酸リボフラビンカリウム、又はリン酸リボフラビンナトリウムであることを特徴とする請求項3記載の粉末成形体の成形方法。

【請求項5】

前記潤滑剤は、硫酸カリウム、硫酸ナトリウム、亞硫酸カリウム、亞硫酸ナトリウム、チオ硫酸カリウム、チオ硫酸ナトリウム、ドデシル硫酸カリウム、ドデシル硫酸ナトリウム、ドデシルベンゼン硫酸カリウム、ドデシルベンゼン硫酸ナトリウム、食用青色1号、食用黄色5号、アスコルビン酸硫酸エステルカリウム、又はアスコルビン酸硫酸エステルナトリウムであることを特徴とする請求項3記載の粉末成形体の成形方法。

【請求項6】

前記潤滑剤は、四ほう酸カリウム、又は四ほう酸ナトリウムであることを特徴とする請求項3記載の粉末成形体の成形方法。

【請求項7】

前記潤滑剤は、けい酸カリウム、又はけい酸ナトリウムであることを特徴とする請求項3記載の粉末成形体の成形方法。

【請求項8】

前記潤滑剤は、タングステン酸カリウム、又はタングステン酸ナトリウムであることを特徴とする請求項3記載の粉末成形体の成形方法。

【請求項9】

前記潤滑剤は酢酸カリウム、酢酸ナトリウム、安息香酸カリウム、安息香酸ナトリウム、アスコルビン酸カリウム、アスコルビン酸ナトリウム、ステアリン酸カリウム、又はステアリン酸ナトリウムであることを特徴とする請求項3記載の粉末成形体の成形方法。

【請求項10】

前記潤滑剤は、硝酸カリウム、又は硝酸ナトリウムであることを特徴とする請求項3記載の粉末成形体の成形方法。

【請求項11】

前記潤滑剤は、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素カリウム、又は炭酸水素ナトリウムであることを特徴とする請求項3記載の粉末成形体の成形方法。

【請求項12】

前記潤滑剤は、請求項2～11記載の潤滑剤を1種または2種以上用いたことを特徴とする請求項1記載の粉末成形方法。

【請求項13】

前記溶液は、水溶柱の前記潤滑剤を、前記晶出層の厚みが前記潤滑剤の1分子により形成される濃度以上で飽和濃度未満で水に完全に溶解させたことを特徴とする請求項2～12記載の粉末成形体の成形方法。

10

20

30

40

50

【請求項 14】

前記潤滑剤が、カリウム塩又はナトリウム塩であることを特徴とする請求項 13 記載の粉末成形体の成形方法。

【請求項 15】

前記潤滑剤に、防腐剤を添加したことを特徴とする請求項 2～14 のいずれか 1 項に記載の粉末成形体の成形方法。

【請求項 16】

前記潤滑剤に、消泡剤を添加したことを特徴とする請求項 2～15 のいずれか 1 項に記載の粉末成形体の成形方法。

【請求項 17】

前記潤滑剤に、水溶性の溶媒を添加したことを特徴とする請求項 2～16 のいずれか 1 項に記載の粉末成形体の成形方法。

【請求項 18】

前記溶媒がアルコールまたはケトンであることを特徴とする請求項 17 記載の粉末成形体の成形方法。

【請求項 19】

前記潤滑剤に、ハロゲン族元素を含まないことを特徴とする請求項 2～18 のいずれか 1 項に記載の粉末成形体の成形方法。

【請求項 20】

粉末成形体の側面を形成する貫通孔を有する成形型本体と、前記貫通孔に下方から合する下パンチと、前記貫通孔に上方から合する上パンチと、前記貫通孔に臨む潤滑剤の溶液の噴出部と、前記貫通孔と該貫通孔に合した下パンチとで形成される粉末成形体の成形部の周囲に設けるヒータと、該ヒータを前記溶液の蒸発温度より高く制御する温度制御手段を設けたことを特徴とする粉末成形金型装置。

【請求項 21】

粉末成形体の側面を形成する貫通孔を有する成形型本体と、前記貫通孔に下方から合する下パンチと、前記貫通孔に上方から合する上パンチと、前記貫通孔に臨む潤滑剤の溶液の噴出部と、前記貫通孔と該貫通孔に合した下パンチとで形成される粉末成形体の成形部の周囲に設けるヒータと、該ヒータを前記溶液の蒸発温度より高く、かつ前記潤滑剤の溶融温度より低く制御する温度制御手段を設けたことを特徴とする粉末成形金型装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、原料粉末を粉末成形金型に充填して成形する粉末成形体の成形方法及び粉末成形金型装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

焼結部品の製造に用いる圧粉体は、Fe 系、Cu 系等といった原料粉末を成形型内で加圧成形することにより形成され、その後焼結の工程を経て焼結体を作製する。そして、成形工程では、成形型を用いてプレスで加圧して成形体を成形する。このプレスのときには、成形体と成形型との間には摩擦が発生する。このため粉末混合時にステアリン酸亜鉛、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸リチウム等の、水に不溶性の脂肪酸系潤滑剤を添加し、潤滑性を付与している。

【0003】

しかしながら、このような原料粉末に潤滑剤を混合する方法では成形体の密度を向上するには限界がある。そこで、高密度の成形体を得るために、原料粉末に添加する潤滑剤を減らし、形成型に、原料粉末に添加するものと同一の潤滑剤を塗付し、潤滑性の不足を補うことができる粉末成形体の成形方法が提案されている（例えば、特許文献 1 参照。）、

【0004】

10

20

30

40

50

この従来の成形方法は、加熱された金型の内面に、水に分散されている高級脂肪酸系潤滑剤を塗布する塗布工程と、前記金型に金属粉末を充填し、前記高級脂肪酸系潤滑剤が該金属粉末と化学的に結合して金属石鹸の被膜を生成する圧力で該金属粉末を加圧成形する加圧成形工程とを含む粉末成形体の成形方法であって、加熱され、内面にステアリン酸リチウムのような高級脂肪酸系潤滑剤が塗布された金型を用いて、この金型に加熱された金属粉末を充填して、この金属粉末と高級脂肪酸系潤滑剤とが化学的に結合して金属石鹸の被膜が生成される圧力でのこの金属粉末を加圧成形すると、金属石鹸の被膜が金型の内面表面に生じ、その結果金属粉末の成形体と金型との間の摩擦力が減少し、成形体を抜出す圧力が少なくて済むことができるというものである。

【0005】

また、成形用の金型に、原料粉末に添加するものと同一の潤滑剤を使用するため、水に不溶性の潤滑剤を使用することとなり、金型に塗付する潤滑剤は固体粉末の状態では塗付することとなる。このため、潤滑剤の粉末を静電塗付したり、水に界面活性剤で分散させて乾燥塗付する方法も知られている。

【0006】

【特許文献1】

特許第3809970号公報（現第0012、0013）

【0007】

【発明が解決しようとする課題】

前記特許文献1等の従来技術においては、水に分散されている潤滑剤の固体粉末の状態、すなわち潤滑剤の固体粉末が水中に散在して混合した状態で成形型に塗布されているため、密な皮膜が形成されず、安定した成形体の生産が困難になるという問題がある。

【0008】

そこで、本発明は、成形部に密な潤滑剤による皮膜を形成して、高密度の粉末成形体を安定して得ることができる粉末成形体の成形方法及び粉末成形金型装置を提供することを目指す。

【0009】

【課題を解決するための手段】

本発明の請求項1は、成形型本体に形成した成形部に原料粉末を充填した後、パンチを前記成形部に合して粉末成形体を成形する粉末成形体の成形方法において、前記原料粉末を充填する前に、潤滑剤を溶媒に溶解した溶液を前記成形部に付着させ、該溶液を蒸発させて前記成形部に品出層を形成することを特徴とする粉末成形体の成形方法である。

【0010】

また、請求項2～12の本発明は前記潤滑剤をオキソ酸系金属塩の群のうちから1種または2種以上を用いるもの、さらに、請求項13の本発明の前記溶液は、水溶性の前記潤滑剤を、前記品出層の厚みが前記潤滑剤の1分子により形成される濃度以上で飽和濃度未満で水に完全に溶解させたものであると共に、請求項14の本発明は前記潤滑剤が、カリウム塩又はナトリウム塩であるものである。

【0011】

さらに、請求項15の本発明は前記潤滑剤に、防錆剤を添加したもの、また請求項16の本発明は前記潤滑剤に消泡剤を添加したもの、また請求項17の本発明は前記潤滑剤に、水溶性の溶媒を添加したものであると共に、請求項18の本発明は前記水溶性の溶媒が、アルコール又はケトンであるもの、また請求項19の本発明は前記潤滑剤にハロゲン族元素を含ませないものである。

【0012】

このような粉末成形体の成形方法においては、例えば、成形体の摩擦面に、りん酸水素2カリウム、りん酸水素2ナトリウム等の水溶液のりん酸系金属塩を1PPM以上飽和濃度未満で水に完全に溶け込んで均一な相になるように溶解させた後、成形部の表面に付着、蒸発させることにより、潤滑剤の結晶が成長して品出層が形成されるものである。

【0013】

10

20

30

40

50

また、請求項 20 の発明は、粉末成形体の側面を成形する貫通孔を有する成形型本体と、前記貫通孔に下方から 合する下パンチと、前記貫通孔に上方から 合する上パンチと、前記貫通孔に臨む潤滑剤の溶液の噴出部と、前記貫通孔と該貫通孔に 合した下パンチとで構成される粉末成形体の成形部の周囲に設けるヒータと、該ヒータを前記溶液の蒸発温度より高く制御する温度制御手段を設けたことを特徴とする粉末成形金型装置である。

【0014】

また、請求項 21 の発明は、粉末成形体の側面を成形する貫通孔を有する成形型本体と、前記貫通孔に下方から 合する下パンチと、前記貫通孔に上方から 合する上パンチと、前記貫通孔に臨む潤滑剤の溶液の噴出部と、前記貫通孔と該貫通孔に 合した下パンチとで構成される粉末成形体の成形部の周囲に設けるヒータと、該ヒータを前記溶液の蒸発温度より高く、かつ前記潤滑剤の溶解温度よりも低く制御する温度制御手段を設けたことを特徴とする粉末成形金型装置である。

10

【0015】

この請求項 20 又は請求項 21 の構成によれば、成形型本体の貫通孔と、該貫通孔に 合する下パンチとで形成された成形部に原料粉末を充填する前に、潤滑剤の溶液を加熱された前記成形部に付着させ、該溶液を蒸発させて前記成形部の周囲に前記潤滑剤の晶出層を密に形成する。この後、原料粉末を充填した後前記貫通孔に上方から上パンチを 合して粉末成形体を成形するものである。

【0016】

【発明の実施形態】

以下、本発明の一実施形態を添付図を参照して説明する。図 1 は第 1 工程を示しており、周囲において、1 は後述する圧粉体たる粉末成形体 A の側面を成形する成形型本体たるゲイ 2 に形成した貫通孔であり、該貫通孔 2 の下方より下パンチ 3 が 合され、一方貫通孔 2 の上方より上パンチ 4 が 合されるようになっている。さらに、ゲイ 2 の上面に原料粉末 M を供給する原料供給体たるフィーダー 5 が回転自在に設けられている。さらに、貫通孔 2 の上方に潤滑剤の溶液しを噴霧して溶液しを成形部 1 A に付着する付着手段たる噴霧部 6 が設けられており、該噴霧部 6 は貫通孔 2 に臨むように設けられると共に、溶液しのタンク（図示せず）に自動開閉弁（図示せず）を介して接続されている。また、貫通孔 1 と該貫通孔 1 に 合した下パンチ 3 とで構成される粉末成形体 A の成形部 1 A の周囲にヒータ 7 と温度検出部 8 が設けられ、そして、これらヒータ 7 と温度検出部 8 は温度制御手段たる温度制御装置 9 に接続され、該温度制御装置 9 により貫通孔 2 の温度を溶液しの蒸発温度より高く、かつ潤滑剤の溶解温度よりも低く制御するようになっている。

20

30

【0017】

そして、第 1 工程においては、予め温度制御装置 9 により制御されたヒータ 7 の熱により貫通孔 1 の周囲は溶液しの蒸発温度より高く、かつ潤滑剤の溶解温度よりも低く設定されている。そして、貫通孔 1 に下パンチ 3 が 合して成形部 1 A が形成されている状態で、自動開閉弁を開いて噴霧部 6 より潤滑剤の溶液しを、ヒータ 7 により加熱されたゲイ 2 の成形部 1 A に吹き付けて付着させる。この結果、溶液しは蒸発、乾燥して貫通孔 1 の周囲には結晶が成長して前記潤滑剤の晶出層 B が均一に形成される。

【0018】

次に図 2 の第 2 工程に示すように、フィーダー 5 が前進して原料粉末 M を成形部 1 A に落下させて充填する。次に図 3 の第 3 工程に示すように、ゲイ 2 を下方に移動させると共に、貫通孔 1 の成形部 1 A に上方から上パンチ 4 を挿入し、上パンチ 4 と下パンチ 3 とで挟むようにして原料粉末 M を圧縮する。この時、下パンチ 3 は、下端が固定されており動かないようになっている。そして、この第 3 工程において、原料粉末 M は、潤滑剤により形成されている晶出層 B に潤滑状態で圧縮される。

40

【0019】

このように加圧成形された粉末成形体 A は、ゲイ 2 がさらに下方に下がり、図 4 の第 4 工程で示すように下パンチ 3 の上面がゲイ 2 の上面と略同じ高さになったとき取出し可能となる。この取り出しの際においても、潤滑剤により形成されている晶出層 B に粉末成形体

50

Aは潤滑状態で接触する。このようにして、粉末成形体Aが取出された後、再び第1工程に戻って再び成形部1Aに溶液が噴霧されて晶出層Bが形成された後に、原料粉末Mが成形部1Aに充填されるものである。

【0020】

以下に、実施例及び比較例を表1～3により説明する。表1～3に示される実施例及び比較例は、いずれも原料粉末として鉄粉（平均粒径 $90\mu\text{m}$ ）に、潤滑剤としてステアリン酸リチウム（平均粒径 $5\mu\text{m}$ ）を0.2重量％添加したものを回転混合機で30分混合したものを用い、加圧面積 1cm^2 の円柱を成形する成形型に、前記混合した原料粉末を7g充填し、この後 $8\text{t}/\text{cm}^2$ の成形圧力で粉末成形体を連続して100個成形したものである。そして、実施例のものでは、水溶性潤滑剤を水に溶解した溶液を 150°C に加熱された成形型の成形部に付着させた後に、蒸発、乾燥させて晶出層を形成し、この後に、原料粉末を充填するようにしたものである。比較例1は、ステアリン酸リチウム（平均粒径 $5\mu\text{m}$ ）をアセトンに分散させたものを 150°C に加熱された成形型の成形部に付着させた後に、乾燥させて被膜を形成し、この後に、原料粉末を充填するようにしたものである。比較例2は成形型には潤滑剤を用いない場合である。表中の密度のBは、連続100個成形した成形体密度の最大値と最小値の差である。

【0021】

【表1】

| 成形製剤 成分 | 実施例 1 | 実施例 2 | 実施例 3 | 実施例 4 | 実施例 5 | 実施例 6 | 実施例 7 | 実施例 8 | 実施例 9 |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 溶媒 | りん酸水 | りん酸水 | りん酸水 | りん酸水 | りん酸水 | りん酸水 | りん酸水 | りん酸水 | りん酸水 |
| 潤滑成分 | 2 カリウム | 2 ナトリウム | 3 ナトリウム | トリウム | ペンナトリウム | カリウム | トリウム | トリウム | トリウム |
| 溶解 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 |
| 潤滑成分の形態 | 溶解 | 溶解 | 溶解 | 溶解 | 溶解 | 溶解 | 溶解 | 溶解 | 溶解 |
| 濃度 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 成形温度 | 150°C | 150°C | 150°C | 150°C | 150°C | 150°C | 150°C | 150°C | 150°C |
| 平均抽出 | 6 kN | 8 kN | 6 kN | 8 kN | 20 kN | 18 kN | 20 kN | 18 kN | 16 kN |
| 圧力 | | | | | | | | | |
| 平均成形 | 7.56 | 7.55 | 7.56 | 7.54 | 7.50 | 7.52 | 7.50 | 7.51 | 7.53 |
| 体密度 | g/cm ³ | g/cm ³ | g/cm ³ | g/cm ³ | g/cm ³ | g/cm ³ | g/cm ³ | g/cm ³ | g/cm ³ |
| 密度の R | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |

| 実施例 1 | 実施例 1 | 実施例 1 | 実施例 1 | 実施例 1 | 実施例 1 | 実施例 1 | 実施例 1 | 実施例 1 | 実施例 1 |
|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 成形型 清成分 | トデシ ベンゼン 酸ナトリウム | 食用青 色 1 号 | 食用黄 色 5 号 | アスコ ルビン 酸エス テルナ トリウ ム | 四ほう 酸ナ トリウ ム | けい 酸ナ トリウ ム | タン グス テン 酸ナ トリウ ム | 酢酸 ナ トリウ ム | 安息 香 酸 ナ トリウ ム |
| 溶解 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 |
| 濃度成分 の形態 | 溶解 | 溶解 | 溶解 | 溶解 | 溶解 | 溶解 | 溶解 | 溶解 | 溶解 |
| 濃度 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 成形温度 | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ |
| 平均拔 出力 | 16 kN | 16 kN | 20 kN | 8 kN | 8 kN | 10 kN | 10 kN | 18 kN | 10 kN |
| 平均成形 体密度 | 7.53 g/cm ³ | 7.53 g/cm ³ | 7.51 g/cm ³ | 7.54 g/cm ³ | 7.54 g/cm ³ | 7.54 g/cm ³ | 7.53 g/cm ³ | 7.51 g/cm ³ | 7.54 g/cm ³ |
| 密度の R | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |

| | 実施例 0 | 実施例 1 | 実施例 2 | 実施例 3 | 実施例 4 | 実施例 5 | 比較例 1 | 比較例 2 |
|---------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 成形型潤滑成分 | アスコルビン酸ナトリウム | ステアリン酸ナトリウム | ステアリン酸ナトリウム | ステアリン酸ナトリウム | 炭酸ナトリウム | 硝酸カルcium | ステアリン酸ナトリウム | なし |
| 溶媒 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | アセトン | |
| 潤滑成分の形態 | 溶解 | 溶解 | 溶解 | 溶解 | 溶解 | 溶解 | 分散 | |
| 濃度 | 1% | 0.2% | 0.5% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
| 成形温度 | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ |
| 平均拔出圧力 | 16 kN | 16 kN | 14 kN | 18 kN | 18 kN | 20 kN | 22 kN | 32 kN |
| 平均成形体密度 | 7.53 g/cm ³ | 7.52 g/cm ³ | 7.53 g/cm ³ | 7.51 g/cm ³ | 7.52 g/cm ³ | 7.51 g/cm ³ | 7.50 g/cm ³ | 7.48 g/cm ³ |
| 密度の R | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.20 | 0.16 |

【0024】

表1～3の比較結果として、実施例では、成形型より圧粉体を抜き出す拔出圧力は、比較 50

10

20

30

40

例1の吐出圧力以下で済み、また実施例では、比較例1より密度の向上を図ることができ、さらに、密度の値が非常に小さくなった。これにより、実施例においては連続成形でも高密度の成形を安定して行うことができる。

【0025】

尚、前記潤滑剤は、水溶性のりん酸系金属塩として、りん酸水素2カリウム、りん酸水素2ナトリウム、りん酸3カリウム、りん酸3ナトリウム、ポリりん酸カリウム、ポリりん酸ナトリウム、りん酸リボフラビンカリウム、りん酸リボフラビンナトリウム等の様に構造中にりん酸系の基を含むものが好適である事が表1〜3からわかる。

【0026】

水溶性の硫酸系金属塩として、硫酸カリウム、硫酸ナトリウム、亜硫酸カリウム、亜硫酸ナトリウム、チオ硫酸カリウム、チオ硫酸ナトリウム、ドデシル硫酸カリウム、ドデシル硫酸ナトリウム、ドデシルベンゼン硫酸カリウム、ドデシルベンゼン硫酸ナトリウム、食用青色1号($C_{37}H_{59}N_2Na_2O_9S_3$)、食用黄色5号($C_{19}H_{10}N_2Na_2O_9S_2$)、アスコルビン酸硫酸エステルカリウム、アスコルビン酸硫酸エステルナトリウム等の様に構造中に硫酸系の基を含むものが好適である事が表1〜3からわかる。

【0027】

水溶性のほう酸系金属塩として、四ほう酸カリウム、四ほう酸ナトリウム等の様に構造中にほう酸系の基を含むものが好適である事が表1〜3からわかる。

【0028】

水溶性のけい酸系金属塩として、けい酸カリウム、けい酸ナトリウム等の様に構造中にけい酸系の基を含むものが好適である事が表1〜3からわかる。

【0029】

水溶性のタングステン酸系金属塩として、タングステン酸カリウム、タングステン酸ナトリウムの様に構造中にタングステン酸系の基を含むものが好適である事が表1〜3からわかる。

【0030】

水溶性の有機酸系金属塩として、酢酸カリウム、酢酸ナトリウム、安息香酸カリウム、安息香酸ナトリウム、アスコルビン酸カリウム、アスコルビン酸ナトリウム、ステアリン酸カリウム、ステアリン酸ナトリウム等の様に構造中に有機酸系の基を含むものが好適である事が表1〜3からわかる。

【0031】

水溶性の窒素酸系金属塩として、硝酸カリウム、硝酸ナトリウム等の様に構造中に窒素酸系の基を含むものが好適である事が表1〜3からわかる。

【0032】

水溶性の炭酸系金属塩として、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素カリウム、炭酸水素ナトリウム等の様に構造中に炭酸系の基を含むものが好適である事が表1〜3からわかる。

【0033】

これらの挙げられた様な潤滑剤の1種又は2種以上を用いることができる。

【0034】

そして、水溶性潤滑剤の濃度は、前記品出層Bの厚みが前記潤滑剤の1分子により形成される濃度以上で飽和濃度未満とする。具体的には1PPM〜飽和濃度とする。これは、1PPM未満では、成形型に付着する潤滑剤が多量でなければ安定して潤滑性が得られる品出相の被膜が得難いためであり、飽和濃度以上では、潤滑剤が溶解しきれず固体となって沈殿し、噴霧部らによる付着を行なう場合、噴霧部らが詰まる等の不具合が発生するためである。

【0035】

また、溶解する水は、蒸留水やイオン交換水といった金属成分やハロゲン元素成分を取り除いた水が好ましい。潤滑剤の種類によっては、容易に水中の金属成分と置換して沈殿物

10

20

30

40

50

を生成して不具合を起す場合があり、また、ハロゲン成分が多量に含まれていた場合、圧粉体粒が結びやすくなり、焼結時にグアイオキシン等の有害物質が生成したりする不具合を起す場合があるためである。

【0036】

さらに、潤滑剤の種類によっては、微生物が繁殖して腐りやすいという問題があり、成分が変化したり発臭が発生する場合があるが、防腐剤を添加することで微生物の発生を防止することができ、防腐剤には、安息香酸ナトリウム等の潤滑性を損ねず、人体に対する有害性が低く、ハロゲン元素成分を含まないものが好ましい。

【0037】

また、潤滑剤の種類によっては、泡が発生しやすいという問題があり、溶液しを成形部1 10
Aに付着させると共に、泡が発生して原料粉末が固まるおそれがあるが、アルコールやケトンといった水溶性の溶媒や潤滑剤を添加することで泡の発生を防止することができ、アルコールやケトンには、エタノールやアセトン等の潤滑性を損ねず、人体に対する有害性が低く、ハロゲン元素成分を含まないものが好ましい。

【0038】

アルコールやケトンといった水溶性の溶媒には、水よりも沸点や蒸発潜熱の低いものを使用することで、高圧、乾燥時間を短くしたり、成形型本体2を高温にする必要がなくなる場合もある。

【0039】

これらの潤滑剤及び添加物、溶解する水にはハロゲン元素が含まれていると、炭素成分の 20
共存中で焼結するという鉄系の粉末冶金でよく使用される条件ではグアイオキシン等の微量で毒性の強い成分の生成が懸念されるため、ハロゲン元素を含まないことが好ましい。

【0040】

成形型本体2の温度や混合した原料粉末Mは、高温にした方が乾燥時間の短縮や潤滑剤の 30
効果等があるため好ましいが、不具合がなければ常温でもよい。高温にする場合は、原料粉末が固まったり潤滑剤が金型（成形部1A）の底へ流れ落ちるため安定して潤滑剤を溶かすことが困難であるため設定温度で溶融しない潤滑剤の選定が好ましいが、不具合がなければ半溶融状態や高粘性状態、2種以上の潤滑剤配合の1種以上が溶融状態でもよい。従来使用されていたステアリン酸鉛は約120℃、ステアリン酸リチウムは約220℃で溶融するためそれ以上の温度で安定して潤滑剤を溶かすことが困難であったが、本発明の潤滑剤の中には220℃以上で溶融しないものは多数存在し、中には1000℃ 30
を超えても溶融しないものも含まれているため、金型（成形部1A）の耐熱温度や原料粉末の酸化温度よりさらに高温にして容易に安定して潤滑剤を溶かすことが可能である。但し、その場合は、原料粉末の流動性の問題等があるため、混合した原料粉末Mに添加する潤滑剤も高温で溶けにくいもの、例えば、本発明の潤滑剤を粉末状にしたものや固体潤滑剤である黒鉛や二硫化モリブデン等にした、潤滑剤を入れずに成形型潤滑剤だけで成形した方が好ましい。

【0041】

以上のように、前記実施形態では、成形型本体2に形成した成形部1Aに原料粉末Mを充 40
填した後、下、上パンチ3、4を前記成形部1Aに合して粉末成形体を成形する粉末成形体の成形方法において、前記原料粉末Mを充填する前に、潤滑剤を溶媒に均一な相となるように溶解した溶液しを前記成形部1Aに付着させ、該溶液しを蒸発させて前記成形部1Aに結晶を形成させて晶出層Bを形成することにより、成形部1Aの周囲に密な潤滑剤の層Bが形成され、粉末成形体Aの成形部1Aからの破出圧力を低減できると共に、粉末成形体Aの密度も向上することができ、

【0042】

また、粉末成形体Aの側面を成形する貫通孔を有する成形型本体2と、前記貫通孔1に下 50
方から合する下パンチ3と、前記貫通孔1に上方から合する上パンチ4と、前記貫通孔1に臨む潤滑剤の溶液しの噴出口と、前記貫通孔1と該貫通孔1に合した下パンチ3とで構成される粉末成形体Aの成形部1Aの周囲に設けるヒータ7と、該ヒータ7を前

記溶液の蒸発温度より高く、かつ必要に応じて前記潤滑剤の溶解温度よりも低く制御する温度制御手段を設け、成形部1Aに原料粉末Mを充填する前に、潤滑剤の溶液しを加熱された前記成形部1Aに付着させ、該溶液しを蒸発させて前記成形部1Aの周囲に前記潤滑剤の品出層Bを密に形成することにより、成形部1Aの周囲に密な潤滑用の層Bが形成され、粉末成形体Aの成形部1Aからの取出圧力を低減できると共に、粉末成形体Aの密度も向上し、さらに安定して連続成形することができる。

【0043】

尚、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内に於いて、種々の変形実施が可能である。また、前記実施形態に於いて潤滑剤を溶液に溶解した溶液とは、潤滑剤を溶液の一部でも溶解したものを含んでいるものでもよい。また、前記原料粉末を充填する前に、前記溶液を前記成形部に付着させ、該溶液を蒸発させて前記成形部に品出層を形成した後、パンチを前記成形部に合して粉末成形体を成形するものであるが、前記原料粉末を充填する前に必ず溶液を前記成形部に付着させ、該溶液を蒸発させて前記成形部に品出層を形成する必要はなく、例えば始めの粉末成形体の成形後に、溶液を前記成形部に付着させずに始めの品出層を利用してそのまま原料粉末を充填して次の成形を行い、次に3回目の原料粉末を充填する前に溶液を前記成形部に付着させ、該溶液を蒸発させて前記成形部に2回目の品出層を形成するように断続的な連続により溶液を前記成形部に付着させるようにしてもよい。

【0044】

【発明の効果】

本発明の請求項1は、成形型本体に形成した成形部に原料粉末を充填した後、パンチを前記成形部に合して粉末成形体を成形する粉末成形体の成形方法において、前記原料粉末を充填する前に、潤滑剤を溶液に溶解した溶液を前記成形部に付着させ、該溶液を蒸発させて前記成形部に品出層を形成することを特徴とする粉末成形体の成形方法であり、成形部に密な潤滑のための品出層を形成できるとにより、粉末成形体の取出し圧力を小さくしたり、また粉末成形体の密度の向上を図ることができる。

【0045】

また、請求項2の本発明は、前記潤滑剤を、オキソ酸系金属塩とするものである。

【0046】

また、請求項3の本発明は、前記潤滑剤を、りん酸系金属塩、硫黄酸系金属塩、ほう酸系金属塩、けい酸系金属塩、タングステン酸系金属塩、有機酸系金属塩、室素酸系金属塩又は炭酸系金属塩とするもの、請求項4の本発明は、前記潤滑剤を、りん酸水素2カリウム、りん酸水素2ナトリウム、りん酸3カリウム、りん酸3ナトリウム、ポリりん酸カリウム、ポリりん酸ナトリウム、りん酸リボフラビンカリウム、又はりん酸リボフラビンナトリウムとするもの、請求項5の本発明は、前記潤滑剤を、硫酸カリウム、硫酸ナトリウム、亞硫酸カリウム、亞硫酸ナトリウム、チオ硫酸カリウム、チオ硫酸ナトリウム、ドデシル硫酸カリウム、ドデシル硫酸ナトリウム、ドデシルベンゼン硫酸カリウム、ドデシルベンゼン硫酸ナトリウム、食用青色1号、食用黄色6号、アスコルビン酸硫酸エステルカリウム、又はアスコルビン酸硫酸エステルナトリウムとするものである。

【0047】

請求項6の本発明は、前記潤滑剤を、四塩化酸カリウム、又は四塩化酸ナトリウムとするもの、請求項7の本発明は、前記潤滑剤を、けい酸カリウム、又はけい酸ナトリウムとするもの、請求項8の本発明は、前記潤滑剤を、タングステン酸カリウム、又はタングステン酸ナトリウムとするもの、請求項9の本発明は、前記潤滑剤を、酢酸カリウム、酢酸ナトリウム、安息香酸カリウム、安息香酸ナトリウム、アスコルビン酸カリウム、アスコルビン酸ナトリウム、ステアリン酸カリウム、又はステアリン酸ナトリウムとするもの、請求項10の本発明は、前記潤滑剤を、硝酸カリウム、又は硝酸ナトリウムとするもの、請求項11の本発明は、前記潤滑剤を、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素カリウム、又は炭酸水素ナトリウムとするもの、さらに、請求項12の本発明は、請求項2〜11記載の潤滑剤を1種又は2種以上用いたもの、さらに、請求項13の本発明においては、前記

10

20

30

40

50

溶液は、水溶性の前記潤滑剤を、前記品出層の厚みが前記潤滑剤の１分子により形成される濃度以上で飽和濃度未満で水に完全に溶解させたものであると共に、請求項１４の本発明は前記潤滑剤が、カリウム塩又はナトリウム塩であるものであり、さらに請求項１５の本発明は前記潤滑剤に、防錆剤を添加したもので、また請求項１６の本発明は前記潤滑剤に、洗剤剤を添加したもので、また、請求項１７の本発明は前記潤滑剤に、水溶性の溶媒を添加したものであると共に、請求項１８の本発明は前記水溶性の溶媒が、アルコール又はケトンであるもので、請求項１９の本発明は前記潤滑剤に、ハロゲン元素を含ませないものであり、いずれも成形部に密な潤滑のための品出層を確実に形成できる。

【００４８】

また、請求項２０、請求項２１の本発明は、粉末成形体の側面に成形する貫通孔を有する成形型本体と、前記貫通孔に下方から合する下パンチと、前記貫通孔に上方から合する上パンチと、前記貫通孔に臨む潤滑剤の溶液の噴出部と、前記貫通孔と該貫通孔に合した下パンチとで囲まれる粉末成形体の成形部の周囲に設けるとータと、該とータを前記溶液の蒸気濃度より高く、かつ必要に応じて前記潤滑剤の溶液濃度よりも低く制御する温度制御手段を設けたことを特徴とする粉末成形金型装置であり、成形部に潤滑剤の溶液による品出層を確実に形成して、粉末成形体の取出し圧力を小さくしたり、また粉末成形体の密度の向上を図ることができ、さらに安定して連続成形することができ、

【図面の簡単な説明】

【図１】本発明の一実施形態を示す第１工程の断面図である、

【図２】本発明の一実施形態を示す第２工程の断面図である、

【図３】本発明の一実施形態を示す第３工程の断面図である、

【図４】本発明の一実施形態を示す第４工程の断面図である、

【符号の説明】

１ 貫通孔

１Ａ 成形部

２ 成形型本体

３ 下パンチ

４ 上パンチ

６ 噴出部

７ ヒータ

９ 温度制御装置

A 粉末成形体

B 品出層

L 溶液


M 原料粉末

10


20

30


【図 1】



【図 2】



【図 3】



【図 4】

